



EUROFILM MAGNETICO MARRONE ADESIVO 0,5 MM FR (MASAD05MA)

Introduzione

MAGNETICO FLESSIBILE MARRONE isotropo da 0,5 mm, accoppiato ad un biadesivo ad alta adesività con COLLANTE ACRILICO BASE ACQUA. La forza d'attrazione magnetica di 24 g/cm² lo rende SICURO SU GRAFICHE FINO a 50 x 70, sia indoor che outdoor (da 6 a 12 mesi). Oltre tale formato si raccomanda la versione da 0,7 mm.

Stampabilità

Prodotto non stampabile

Normative

B-s1, d0, Conforme alla direttiva REACH.

Descrizione

Frontale: magnetico flessibile isotropo marrone da 0,5 mm
Retro: biadesivo ad alta adesività con collante permanente acrilico base acqua da 0,2 mm

Trasformazione

Viene applicato a parete come BASE MAGNETICA PER GRAFICHE STAMPATE SU CONSUMABILI CON RETRO FERROSO. Il biadesivo viene applicato a parete, mentre la parte magnetica è posta a contatto con il retro del prodotto ferroso stampato.

L'ingegnoso sistema di fogli magnetici consente un CAMBIO GRAFICA IMMEDIATO, EVITANDO L'INTERVENTO DI APPLICATORI PROFESSIONISTI. Il prodotto può essere intagliato e lavorato agevolmente con sistemi a lama o a fustelle. Si raccomanda di effettuare una prova sulla parete per verificare l'adesione.

Caratteristiche Fisiche

		Risultati
Magnetico	Tipologia	Magnetico Isotropico flessibile composto
	Spessore	0.7 mm (magnete: 0.5 mm ± 0.05 mm; adesivo 0.2 mm ± 0.02 mm)
	Colore	Marrone
Proprietà Magnetiche	Massima energia	da 0.5 a 0.65 MGOe
	Rimanenza	≥ 1400 Gs
	Campo coercitivo	≥ 1000 Oe
	Campo coercitivo intrinseco	≥ 1600 Oe
	Forza magnetica	larghezza cilindro magnetico: 2 mm spessore cilindro magnetico: 0.5 mm
Proprietà Fisiche	Gravità specifica	3,4~3,7
	Cotizzazione posteriore	UV cotizzato temprato sul lato magnetico
	Flessibilità	avvolto attorno ad un'asta con raggio di 12,7 millimetri a 20° la superficie del materiale non crepa. Ottima flessibilità.
	Taglio	Forbici, taglierino, fustellatura, il taglio può essere fatto con facilità
Resistenza alla temperatura	Temperatura di utilizzo	da - 26° a 71°
	Resistenza a breve termine	71°
	Inflammabilità	EN13501-1:2007+A1:2009, B-s1, d0
Strato Superiore	Tipologia	adesivo per interni
	Spessore	200 ± 20 micron
	Adesione iniziale (mm) 14#	≤ 60 (Standard: GB/T4852-2002)
	Adesione sull'acciaio (N/25mm)	≥8 (Standard: GB/T2792-1998)
	Coesione (hr)	≥10 (Standard: GB/T4851-1998)
Applicazioni Indoor	Temperatura ottimale di utilizzo: da 21°C a 38°C. Non è raccomandata l'applicazione con una temperatura iniziale più bassa di 10° C in quanto l'adesivo sarà rigido e non incollerà. Se applicato correttamente, la forza adesiva resisterà anche a temperature basse.	
Stoccaggio	12 mesi nella confezione originale. 25 °C - 50% umidità	
Cotizzazione posteriore	Il prodotto ha una cotizzazione UV sul lato magnetico da pulire prima dell'applicazione per una migliore adesione.	

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni che comunque non pregiudicano la qualità. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le

informazioni tecniche sono soggette a variazioni, possono essere modificate in qualsiasi momento senza darne preventivo avviso.

Garanzia

I prodotti EUROFILM sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla EUROSCREEN riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. EUROSCREEN non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della

merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra. Tutti i prodotti EUROFILM sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

Stoccaggio

I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.